

NR_CL	STANOWISKO	NAZWA	Cu	Sn	Sb	As	Pb	Co	Bi	Ag	Au	Ni	Fe	Mn	Cr	Zn	Al	UWAGI
4861 A	Gorszewice	czekan	89,26	9,2	0,17	0,07	0,12	0,001	0,021	0,09	0	0,022	0,3	0,00001	0	0	0,7	
4861 B	Gorszewice	czekan	89,9	8,5	0,09	0,06	0,2	0,001	0,023	0,06	0	0,027	0,35	0,00001	0	0	0,78	
4861 C	Gorszewice	czekan lut	+	++			++++		xx	xx						śl.		jakościowa

++++ składnik podstawowy
+++ zawartość bardzo duża 20-50%
++ zawartość duża 10-20%
+ zawartość znaczna 5-10%
xx mniej znaczna 1-5%
x mała 0,1-1%
śl. śladowa