

















Jarmila Kaczmarek, *Wczesnośredniowieczne warsztaty ceramiki budowlanej i ich wytwory. Archeologia eksperymentalna.*


Kruszwica stan. 4 (gród). Katalog ceramiki budowlanej z kościoła św. Wita,
wyk. J. Kaczmarek, ryc. i fot. J. Kaczmarek, P. Silska

Nr kat.	Nr inw.	Poziom chronologiczny	Rodzaj przedmiotu	Nr analizy	Rycina
1	4630	Wykop XXIX. Warstwa 11c. 8 poziom osadniczy. 4 ćw. XI w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostokątnie. Wymiary: (57 x 46) x 25 mm. Czerep szary, domieszka kamieni i organiczna, ślady po formie. Niewypalona?, półfabrykat? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
2	1202	Wykop XXIII. Warstwa 19, chata 5. 8/9 poziom osadniczy. 4 ćw. XI-1 ćw. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (38 x 26) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo także na przełomie, grube, z licznymi pęcherzykami, skorodowane. Na żółtym tle ciemny ornament? wszklivny. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 1955/2.	
3	6046	Wykop XXXVII. Warstwa 9f. 9 poziom osadniczy. 1 ćw. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (78 x 75) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo ciemnobrązowe, skorodowane, starte. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 286 KG/cm².	
4	455	Wykop XXIII. Warstwa 9d. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Szkliwo na grudce gliny przepalanej. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
5	1983	Wykop XXVII. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątnie ścięty, grubość (19) mm. Czerep brunatnoszary, domieszka żwiru, kamieni i organiczna. Szkliwo także na boku, zielone, grube, przezroczyste, nie starte. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analizy szkliwa nr 3/1977 i 13/2017.	


6	2925	Wykop XXXIV. Warstwa 9, z warstwy popiołu. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (28 x 25 x 23) mm. Gлина brunatna, domieszka organiczna? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
7	2954	Wykop XXXIV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (54 x 41) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady deski. Szklivo żółte, grube, z pojedynczymi pęcherzami, skorodowane, nie starte. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
8	2969	Wykop XXXIV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 39) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni. Szklivo żółte, grube, przezroczyste. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
9	2976	Wykop XXXIV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (36 x 26 x 28). Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady odcinania. Szklivo brązowe, przejrzyste. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
10	2998	Wykop XXXIV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (26 x 13 x 13). Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szklivo brązowe, nieprzezroczyste. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
11	2999	Wykop XXXIV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (41 x 35) x 31 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady formy. Szklivo także na boku, żółte, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	



12	3080	Wykop XXXIV. Warstwa 9a. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Bryłka gliny z żółtawym szkliwem. Odpad? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
13	3093	Wykop XXXIV. Warstwa 9a. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (31 x 35) x 28 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady formy. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
14	3166	Wykop XXXIV. Warstwa 9a. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Grubość 29 mm. Czerep ceglasty, szkliwo żółte, grube. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
15	3438	Wykop XXX. Warstwa 8. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (85 x 63) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu, odcisk tkaniny? na spodzie. Szkliwo także na boku, zielone, grube, z nielicznymi pęcherzami, skorodowane, nie starte. Ślady wtórnego nadpalenia? szkliwa. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
16	4688	Wykop XXXI. Warstwa 62. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (49 x 40 x 20), Czerep ceglasto-szaro-brunatny, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Odpad? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
17	5166	Wykop XXXV. Warstwa 9. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej (dolna część), bok prostopadle ścięty. Wymiary: (45 x 49 x 21) mm. Gлина jasnoszaro-brunatna, domieszka organiczna, ślady podsypki. Odpad/półfabrykat? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
18	5460	Wykop XXXVII. Warstwa 6. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (60 x 60) x 22. Czerep szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, z pęcherzami, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 634,3 KG/cm ² .	






19	5461	Wykop XXXVII. Warstwa 6. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", zachowany kąt 86°, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (80 x 56) x 28 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnobrązowe, przejrzyste. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
20	5519	Wykop XXXVII. Warstwa 6c. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (91 x 47) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste, nie starte. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
21	347	Wykop XXII. Warstwa 7a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (88 x 65) x 28. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po podsypce. Szkliwo zielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
22	400	Wykop XXIII. Luźno znal. (Warstwa 6-8). 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (60 x 31) x 21 mm. Czerep szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przezroczyste, nie starte. Ślady zaprawy. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
23	947	Wykop XXII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (38 x 25 x 11) mm. Czerep wiśniwoceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo także na boku, grube, brązowe, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
24	991	Wykop XXIIIa. Warstwa 9. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (65 x 52) x 25 mm. Czerep brunatny, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo grube z nielicznymi pęcherzykami, na ciemnobrązowym tle białawy ornament wszkliwny, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 1955/1.	
25	1015	Wykop XXII. Warstwa 8. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadłe. Wymiary: (44 x 25) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna, ślady po formie, podsypka. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		




26	1070	Wykop XXII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Ceramika budowlana: misa lub dachówka (gąsior). - fragment brzegu profilowanego. Wymiary: (56 x 71) x 15-21 mm. Czerep szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, powierzchnia chropowata. Szkliwo po obu stronach, zielone, średniej grubości, przejrzyste. Część dalsza przedmiotu - K2/750 i może K4/174. 1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
27	1078	Wykop XXIIIa. Konstrukcja gliniano-kamienna, w glinie, gł. 200. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, bok ścięty skośnie. Wymiary: (47 x 25 x 23) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na boku, zielone, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
28	1183	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (12 x 9 x 7) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka organiczna. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
29	1361	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem prostym. Wymiary: (72 x 95) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka, piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzania. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, z nielicznymi pęcherzami, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
30	1363	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok ścięty pod kątem prostym. Wymiary: (32 x 18) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, żółte, grube, skorodowane, z nielicznymi pęcherzami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
31	1379	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok ścięty pod kątem prostym. Wymiary: (50 x 36) x 30 mm. Czerep wiśniwoceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinania spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
32	1380	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (28x27x8) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru, brązowe szkliwo na spodzie i przełamie. Odpad. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		


33	1381	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (37 x 33 x 11) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo zielone, grube, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
34	1399	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 22 x 20) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo żółte, grube, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
35	1418	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (130 x 55) x 31) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, podsypka. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
36	1433	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (25 x 10 x 8) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po desce. Szkliwo zielone, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
37	1435	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Gлина ze szklivem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
38	1436	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (45 x 29) x 30 mm. Czerep wiśniwoceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku, spodzie i przełomie, ciemnoniebieskie, grube, przezryste, nie starte. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
39	1450	Wykop XXVI. Warstwa 4e. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Masa szklana na glinie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
40	1457	Wykop XXVI. Warstwa 4f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, nie wypalona, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (47 x 32) x 23 mm. Gлина jasnobrunatna, domieszka żwiru i organiczna. Półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





41	1459	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (51 x 31) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, podsypka. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
42	1461	Wykop XXVI. Warstwa 4f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Glina ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
43	1462	Wykop XXVI. Warstwa 4e. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 25) x 20 mm. Czerep wiśniwoceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, podsypka. Szkliwo także na spodzie, brązowe, przejrzyste. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
44	1471	Wykop XXVI. Warstwa 4f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (25 x 23 x 10) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
45	1472	Wykop XXVI. Warstwa 4e. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (26 x 17) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
46	1473	Wykop XXVI. Warstwa 4e. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment prostokątnego narożnika płytki posadzkowej, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (27 x 25) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, brązowe, średniej grubości, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
47	1490	Wykop XXVI. Warstwa 5a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (56 x 42) x 28 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru, kamieni i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
48	1494	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 22) x 18 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady wygładzania. Szkliwo zielone, grube, przezroczyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



49	1496	Wykop XXVI. Warstwa 5a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Złom ceramiczny z produkcji płytek posadzkowych, Czerep wiśniwoceglasty, domieszka piasku, tłucznia i organiczna. Szkliwo na przełomie, brązowe, przejrzyste. Odpad. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analizy szkliwa nr 1/1977 i 11/2017.	
50	1506	Wykop XXVI. Warstwa 5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki ścięte skośnie i prostopadle. Wymiary: (50 x 45) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzania. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
51	1523	Wykop XXVI. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (33 x 18 x 18). Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo zielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
52	1530	Wykop XXVI. Warstwa 5b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Szkliwo zielone, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
53	1554	Wykop XXVI. Warstwa 5a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Szkliwo na glinie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
54	1561	Wykop XXVI. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	"Złom" ceramiczny przetykany szkliwem - małe fragmenty. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
55	1563	Wykop XXVI. Warstwa 7. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (55 x 49) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		




56	1564	Wykop XXVI. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej?, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (54 x 46 x 40) mm. Gлина słabo wypalona, brunatna, domieszka żwiru i organiczna. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
57	1575	Wykop XXVI. Warstwa 7. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	"Złom ceramiczny" przetykany szkliwem (36 x 21 x 18) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo jasnobrunatne, przejrzyste. Odpad płytki posadzkowej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
58	1580 + 1582	Wykop XXVI. Warstwa 7. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (75 x 28 x 14) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i żwiru, ślady odcinania spodu. Szkliwo także na boku, spodzie i przełamie, jasnobrunatne, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
59	1732	Wykop XXVI. Warstwa 4d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (21 x 12 x 8) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
60	1735	Wykop XXVI. Warstwa 4f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej spodu. Wymiary: (57x38x22) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, organiczna. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
61	1738	Wykop XXVI. Warstwa 4f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (58 x 38 x 21) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
62	1739	Wykop XXVI. Warstwa 7. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (25 x 18 x 21) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Odpad przetykany szkliwem zielonym, przejrzystym. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



63	1740	Wykop XXVI. Warstwa 7. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Nie wypalona Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (39 x 32 x 23) mm. Gлина beżowa, domieszka piasku. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
64	1741	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (23 x 9) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
65	1794	Wykop XXVIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (39 x 27) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo jasnożółte, grube, przezroczyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
66	1818	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, przerobiony na gładzik. Wymiary: (38 x 28 x 22) mm. Czerep szary, domieszka organiczna. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
67	1826	Wykop XXVII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 39) x 31 mm. Czerep szary, domieszka organiczna, ślady podsypki i odcinania?. Szkliwo także na przełamie, jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
68	1827	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (57 x 35) x 28 mm. Czerep wiśniowoceglasy, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie, podsypce i odcinaniu. Szkliwo także na boku, jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
69	1829	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (15 x 10) x 33 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
70	1831	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (63 x 51) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo grube, na ciemnobrązowym tle jasnobrązowy ornament wszkliwny, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		


71	1838	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (35 x 18) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
72	1844	Wykop XXVIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (39 x 24) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
73	1846	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (26 x 15) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo jasnobrązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
74	1850	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (40 x 35) x 21 mm. Czerep szary, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku i spodzie, zielone, grube, przezroczyste, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
75	1855	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (27 x 25 x 11) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
76	1859	Wykop XXVIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (37 x 21) x 26 mm. Czerep szary, domieszka żwiru i tłucznia. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
77	1863	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (37 x 22 x 17) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament wszkliwny, przejrzyste, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
78	1866	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Pytka posadzkowa - zachowany fragment spodu. Wymiary: (30 x 25 x 18) mm, Czerep ceglasty, domieszka piasku, organiczna?, krople żółtego szkliwa na spodzie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

79	1867	Wykop XXVII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Pytka posadzkowa - zachowany fragment spodu. Wymiary: (28 x 16 x 16) mm, Czerep ceglasty, domieszka piasku, podsypka. Na spodzie ślady brązowego szkliwa. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
80	1870	Wykop XXVIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (66 x 48) x 31 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
81	1876	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięty. Wymiary: (46 x 46) x 26 mm. Czerep szary, domieszka organiczna. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
82	1879	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowana 1 powierzchnia. Wymiary: (37 x 30 x 21)mm. Czerep szary, słabo wypalony, domieszka piasku. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
83	1881	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (48 x 48) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle brązowy? ornament wszklivny, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 2/1977.	
84	1882	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Mały fragment płytki posadzkowej. Czerep ceglasty, szkliwo zielone. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
85	1883	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (16 x 15 x 6) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku. Szkliwo brązowe. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







86	1891	Wykop XXVIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Okruchy płytki posadzkowej. Czerep ceglasty, szklivo grube, nierówne, przejrzyste, jasnozielone. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
87	1941	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (58 x 35) x 31. mm. Czerep wiśniwoceglasty, domieszka piasku. Szklivo także na spodzie, grube, jasnożółte, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
88	1945	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (53 x 37) x 28 mm. Czerep szary, domieszka organiczna, ślady po formie. Szklivo zielone, grube, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
89	1947	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt 50°, boki skośnie ścięte. Wymiary: (98 x 96) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku. Szklivo także na boku i spodzie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analizy szkliva nr 4/1977 i 12/2017.	
90	1949	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (39 x 31) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szklivo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
91	1977	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (78 x 67) x 30 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady wygładzania. Szklivo ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
92	1981	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (51 x 46) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szklivo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
93	1982	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (23 x 15) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady wygładzania. Szklivo jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







94	1991	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (18 x 15 x 20) mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Ślady jasnozielonego szkliwa na boku, skorodowanego. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
95	1996	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Płytki posadzkowa - 2 małe fragmenty z żółtym szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
96	1998	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany spód. Wymiary: (32 x 18 x 26) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, ślady wygładzania. Zaprawa? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
97	1999	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (22 x 14 x 16) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
98	2011	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (46 x 35) x 25 mm. Czerep szary, domieszka tłucznia i organiczna. Szkliwo zielone, grube, przezroczyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
99	2015	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Gлина ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
100	2020	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (28 x 16) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po wygładzaniu. Szkliwo zielone, grube, przezroczyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
101	2023	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (87 x 61) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo jasnobrązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
102	2026	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (37 x 33) x 23 mm. Czerep brunatny, domieszka tłucznia i kamieni, ślady wygładzania. Ślady szkliwa nieokreślonej barwy. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





103	2030	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Glina ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
104	2032	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Glina ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
105	2033	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Glina ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
106	2034	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Glina ze szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
107	2045	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (79 x 54) x 31 mm. Czerep wiśniowoceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
108	2060	Wykop XXIX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (22 x 18 x 17). Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
109	2116	Wykop XXIX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, Wymiary: (55 x 47) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, brązowe, grube, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 134,1 KG/cm ² .	
110	2224	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt 50°, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (86 x 72) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
111	2237	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (109 x 85) x 23 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
112	2305	Wykop XXX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 32) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady wygładzania. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.		





			Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
113	2318	Wykop XXX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (54 x 44) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
114	2324	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej , zachowany kąt ostry, bok skośnie ścięty. Wymiary: (40 x 32) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, z pęcherzami, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
115	2343	Wykop XXX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (42 x 31) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, soczystozielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
116	2350	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (32 x 27) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na spodzie, na ciemnożółtym tle wątrobiastoczerwony ornament wszkliwny, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
117	2378	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (72 x 51) x 31 mm. Czerep wiśniowoceglasy, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 239,6 KG/cm ² .	
118	2381	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (45 x 31) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
119	2392	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (62 x 39) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
120	2399	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (63 x 33) x 25 mm, Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		




121	2403	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (70 x 65) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
122	2407	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (43 x 39) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebiesko-brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
123	2409	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Grubość 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
124	2410	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (65 x 69) x 28 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku i spodzie, brunatno-żółte, grube, przezryste. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
125	2414	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (11 x 7 x 10) mm. Czerep szary, domieszka piasku. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
126	2417	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (12 x 9 x 6) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru. Szkliwo ciemnoniebieskie, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
127	2420	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 40 x 33) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo przezryste, także na boku i spodzie, grube, na jasnobrązowym tle ornament wszkliwny, wątrobiastoczerwony i żółty. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
128	2423	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (44 x 30) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady odcinania spodu. Szkliwo ciemnozielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
129	2447	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (18 x 12 x 13) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

130	2532	Wykop XXX. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (37 x 28 x 16) mm. Czerep brunatny, zanieczyszczony marglem, domieszka tłucznia. Szklivo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
131	2554	Wykop XXXIV. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (19 x 18) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szklivo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
132	2570	Wykop XXX. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 31) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szklivo grube, na zielonym tle ornament wszkliwny, wątrobiastoczerwony, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
133	2632	Wykop XXXI. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 29 x 16 mm). Gлина szaroceglata, domieszka organiczna. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
134	2662	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (37 x 24 x 16) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady odcinania spodu. Krople brązowego szkliva na spodzie, przejrzystego. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
135	2678	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (44 x 40 x 29 mm). Gлина szaro-ceglata, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Półfabrykat/odpad. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	


136	2692	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (52 x 30) x 32 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
137	2693	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (20 x 13) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. Ślady zakopcenia. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
138	2700	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięty. Wymiary: (43 x 27) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
139	2703	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (46 x 30 x 25) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i strychulcu? Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
140	2710	Wykop XXXIV. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej (może jak inw. Jakimowicz 86), zachowany kąt ostry; boki prostokątne ścięte. Wymiary: (36 x 33) x 25 mm. Czerep brunatny, domieszka tłucznia i organiczna. Przypadkowe szkliwo na boku, zielone, przejrzyste. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
141	2713	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 31) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo grube, na jasnożółtym tle jasnobrunatny? ornament wszklwiny, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

142	2725	Wykop XXX. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 12 x 27) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
143	2734	Wykop XXX. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (17 x 15 x 8) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo jasnozielone, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
144	2738	Wykop XXX. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (29 x 17) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i żwiru, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
145	2765	Wykop XXX. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (34 x 21 x 26) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
146	2778	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (74 x 46) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
147	2797	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 25) x 28 mm. Czerep szary, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo żółte, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



148	2799	Wykop XXXIV. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, jeden bok prostopadle ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (80 x 70) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku, jasnożółte, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
149	2800	Wykop XXXIV. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, jeden bok prostopadle ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (90 x 77) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 383,3 KG/cm ² .	
150	2852	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej? Wymiary: (35 x 25 x 12) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, ślady podsypki. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
151	2853	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (28 x 22 x 11) mm. Głina brunatnoceglasta, domieszka żwiru. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
152	2882	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (44 x 34) x 27 mm. Czerep szary, domieszka piasku, ślady po formie i podsypce. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
153	3541	Wykop XXXI. Warstwa 62. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty; jeden bok prostopadle ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (95 x 84) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
154	3542	Wykop XXXI. Warstwa 62. 11 poziom osadniczy.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (52 x 49) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po wygładzaniu. Szkliwo także na boku i przełamie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.		







			Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
155	3615	Wykop XXXI. Warstwa 62. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
156	3694	Wykop XXXI. Warstwa 62. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej (słabo wypalona). Wymiary: (33 x 32) x 27 mm. Głina jasnobrunatna, domieszka organiczna. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
157	3773	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 27 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
158	3775	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. (Wymiary: 18 x 11 x 15) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty?, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo żółtozielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
159	3801	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (43 x 34) x 30 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
160	3804	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Na ceglastym czerepie ślady zielonego, grubego szkła. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
161	3844	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (42 x 34) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo ciemnobrązowe, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
162	3847	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (32 x 22 x 14) mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna. Ślady zielonego szkliwa na boku i spodzie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







163	3848	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
164	3879	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (32 x 24) x 28 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
165	3944	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (49 x 46) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
166	3946	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 42) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, ślady odcinania spodu. Szkliwo także na przełomie, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
167	3947	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (44 x 18) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, Szkliwo ciemnobrązowe, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
168	3950	Wykop XXXI. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: grubość 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
169	3951	Wykop XXXI. Warstwa 6c2. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 32 mm. , Czerep ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskiej, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
170	3971	Wykop XXXI. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (63 x 59) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przezryste, nie starte. Ślady przyklejenia sąsiedniej płytki w czasie szklwienia. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
171	3994	Wykop XXXI. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: grubość 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółtobrunatne, grube. Pozostałości zaprawy wapiennej. . 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
172	4019	Wykop XXXV. Warstwa 6fs. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 26 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo cytrynowożółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







173	4030	Wykop XXXV. Warstwa 6f5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (41 x 31) x 30 mm. Czerep szary, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo jasnożółte, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
174	4033	Wykop XXXV. Warstwa 6f5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 27) x 27mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
175	4050	Wykop XXXI. Warstwa 6g1. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: grubość 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
176	4052	Wykop XXXV. Warstwa 6f5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (126 x 110) x 38 mm. Gлина jasnoceglasta, domieszka organiczna, ślady tkaniny?, wygładzania. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
177	4053	Wykop XXXV. Warstwa 6f5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (69 x 29) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, jasnożółte, grube, z pęcherzami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
178	4093	Wykop XXXV. Warstwa 6f6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (27 x 18) x 25 mm. Czerep szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady odcinania spodu. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
179	4096	Wykop XXXV. Warstwa 6f6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (68 x 49) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady po desce. Szkliwo jasnobrązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
180	4108	Wykop XXXV. Warstwa 6f6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (63 x 49) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 182 KG/cm ² .	
181	4128	Wykop XXXV. Warstwa 6f6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	2 fragmenty płytki posadzkowej. Wymiary: (72 x 50) x 31 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo ciemnozielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







182	4134	Wykop XXXV. Warstwa 6f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (83 x 50) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, grube, przejrzyste. Pozostałości zaprawy wapiennej. Obecnie przepalona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Temperatura wypału ok. 850-860°C.	
183	4147	Wykop XXXV. Warstwa 6f. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (64 x 34) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, skorodowane, z pęcherzami, nie starte. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 130 KG/cm ² .	
184	4601	Wykop XXXI. Warstwa 6z. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (66 x 40) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
185	4632	Wykop XXXI. Warstwa 61a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (94 x 71) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po desce. Szkliwo grube, na średniobrązowym tle jasnobrązowy ornament wszkliwny, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
186	4642	Wykop XXXI. Warstwa 61a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (57 x 36) x 23 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady wygładzania. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
187	4643	Wykop XXXI. Warstwa 61a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (21 x 10) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
188	4648	Wykop XXXI. Warstwa 61a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (41 x 25) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
189	4655	Wykop XXXI. Warstwa 61a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (47 x 43 x 25) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, tłucznia i organiczna. Szkliwo także na boku, ciemnozielone, grube, skorodowane, Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.		





			Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
190	4660	Wykop XXXI. Warstwa 6 ₂ . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (75 x 35) x 28 mm. Czerep szary, domieszka organiczna. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 240 KG/cm ² .	
191	4661	Wykop XXXI. Warstwa 6 _{1a} . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (44 x 29) x 22 mm. Czerep szary, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i desce. Krople przypadkowego żółtego szkliwa na górnej powierzchni. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
192	4737	Wykop XXXIV. Warstwa 6d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: 205 (50) x 145 (56) x 26 mm, h. 106 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
193	4781	Wykop XXIX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (28 x 15 x 25) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
194	4782	Wykop XXIX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (31 x 16) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po desce. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
195	4790	Wykop XXIX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (58 x 26) x 23 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
196	4971	Wykop XXVIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (29 x 19 x 23) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
197	5156	Wykop XXXV. Warstwa 6 ₁₆ . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (38 x 27) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady po desce. Szkliwo żółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



198	5163	Wykop XXXV. Warstwa 6 ₁₆ . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (39 x 33) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo żółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
199	5165	Wykop XXXV. Warstwa 6 ₁₆ . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 33 x 16) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo żółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
200	5171	Wykop XXXV. Warstwa 6 ₁₇ . 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (35 x 28) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna. szkliwo także na boku i spodzie, żółte, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 15/2017.	
201	5404	Wykop XXXVII. Warstwa 5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (25 x 17 x 12) mm. Czerep ceglasty?, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
202	5415	Wykop XXXVII. Warstwa 5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (51 x 29) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
203	5441	Wykop XXXVII. Warstwa 5. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (80 x 63) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po desce. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, nie starte. Ob. przepalona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Temperatura wypału ok. 850-860°C.	




204	5920	Wykop XXXVII. Warstwa 4e1. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (74 x 68) x 26 mm. Gлина ciemnoszara, domieszka piasku i kamieni, ślady podsypki i strychulca?. Nie używana. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 391,6 KG/cm ² .	
205	5929	Wykop XXXVI. 28 poz. Konstrukcji wału. Warstwa 3a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragmenty płytki posadzkowej - 6 okruchów, jeden grubości 25 mm. Czerep szary, nie wypalona lub słabo wypalona, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
206	6335a	Wykop XXXVII. Warstwa 6? 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej z zachowanym kątem ostrym. Wymiary: (47 x 45) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna?, ślady odcinania boku i wygładzania spodu. Szkliwo grube, żółtozielone. Zaprawa? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
207	6335b	Wykop XXXVII. Warstwa 6? 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne "rybiego ogona", zachowany kąt 42°. Wymiary: (69 x 53) x 29 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka organiczna, ślady odcinania boku. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
208	6342	Wykop XXXVII. Warstwa 4es. 11 poziom osadniczy.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (48 x 43) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna?, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnobrązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
209	6463	Wykop XXII. Warstwa 6, gł. 200 cm, świadek. Ze skrz. 579. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Gлина ceglasta, domieszka organiczna?. Szkliwo ciemne, grube.. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
210	bez nr 1	Wykop XXII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej dolnej części. Wymiary: (31 x 16 x 11) mm. Czerep ceglastobrązowy, domieszka kamieni. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



211	bez nr 2	Wykop XXX. Warstwa 6b. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Słabo wypalony okruszek płytki posadzkowej? Głina jasnobrunatna, domieszka żwiru i kamieni. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
212	bez nr 9	Wykop XXXIV. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Słabo wypalony okruszek płytki posadzkowej? , grubość 17 mm. Głina jasnobrunatna, domieszka piasku, odcisk deski? na spodzie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
213	2H	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (21 x 19) x 27 mm. Głina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka. organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wszkliwny ornament wątrobiastoczerwony, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
214	3H	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (33 x 26 x 11) mm. Głina ceglasto-szara, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament wszkliwny, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
215	6H	Wykop XXIII. Warstwa 6a. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (20 x 15) x 25 mm. Głina ceglasto-szara, domieszka tłuczni i organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament wszkliwny, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analizy szkliva nr 5/1977 i 5 oraz 5,01/2017.	
216	7H	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 13 x 10) mm. Głina ceglasto-szara, domieszka organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






217	9H	Wykop XXIII. Warstwa 9. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (56 x 35) x 27 mm. Gлина ceglata, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo także na spodzie, brązowe, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
218	10H	Wykop XXIII. Warstwa 3g. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki skośnie ścięte. Wymiary: (54 x 50) x 26 mm. Gлина ceglato-szaro-ceglata, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, przezryste, nie starte. Zaprawa. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
219	11H	Wykop XXII. Warstwa 9. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (54 x 50 x 26) mm. Gлина ceglato-szaro-ceglata, domieszka piasku i organiczna. ślady po desce. Szkliwo przypadkowe, brązowe, przezryste. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
220	16H	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (20 x 17 x 12) mm. Gлина ceglato-szara, domieszka tłucznia i organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 6 i 6,01/2017.	
221	20H	Wykop XXIII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 21 x 14 x 8) mm. Gлина ceglata, domieszka piasku. Szkliwo intensywnie zielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
222	22H	Wykop XXII. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (30 x 23 x 14) mm. Gлина ceglata, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, przezryste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
223	25H	Wykop XXIII, z przesianej ziemi. Warstwa 9b-d. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (31 x 15 x 26) mm. Gлина brunatna, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo brązowe, grube, przezryste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







224	30H	Wykop XXII, głina, nr planu 93. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 23) x 26 mm. Głina ceglasta, domieszka. organiczna, ślady po desce. Szkliwo jasnozielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
225	39H	Wykop XXIII. Warstwa 9. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (50 x 36) x 27 mm. Głina ceglasta, domieszka. tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
226	41H	Wykop XXIII, warstwa gliny z obstawy pieca. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (27 x 25) x 27 mm. Głina szara, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na boku, zielone, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
227	skrz. 574	Wykop XXIIIa. Warstwa 6. 11 poziom osadniczy. 2 poł. XII w. 2 poł. XII w.	Fragment płytki posadzkowej dolnej części. Wymiary: (40 x 30 x 15) mm. Czerep szary, domieszka kamieni i organiczna. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza botaniczna nr 6.	
228	678	Wykop XXIV. Warstwa 6. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (16 x 14 x 26) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste. Zaprawa. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
229	727	Wykop XXIV. Warstwa 6b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (88 x 70) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania, podsypka. Szkliwo także na boku i spodzie, brązowe, grube, skorodowane. Zaprawa. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	K4/727 Wytrzymałość 138,7 KG/cm ²	
230	960	Wykop XXIIIa. Warstwa 8 i. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadłe. Wymiary: (31 x 22 x 18) mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







231	973	Wykop XXIIIa. Warstwa 8 i. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (32 x 26 x 17) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
232	1043	Wykop XXIIIa. Warstwa 8. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (25 x 18) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, tłucznia i organiczna, ślady odcinania spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
233	1044	Wykop XXIIIa. Warstwa 8. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory d. OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. Nie wróciła z Zawiercia?	Analiza szkliwa nr 1955/3.	
234	1352	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (51 x 36) x 21 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo zielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
235	1360a	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Dolna część płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (58x34x24) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Ślady po formie i podsypce. Krople zielonego szkliwa na spodzie, zielonego, przejrzystego. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
236	1360b	Wykop XXVI. Warstwa 4c. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: 38 x 32) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo żółtozielone, grube, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
237	1774	Wykop XXVIII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (104 x 94) x 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, z pojedynczymi pęcherzami, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







238	1775	Wykop XXVIII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (96 x 62) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo grube, w żółte tło wtopiony brązowy ornament, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
239	1777	Wykop XXVIII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w. .	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (99 x 81) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, z pojedynczymi pęcherzami, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
240	1779	Wykop XXVIII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (62 x 31) x 27 mm, Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
241	1780	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 34) x 32 mm. Czerep szary, domieszka organiczna. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
242	1782	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (63 x 49) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
243	1783	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (99 x 53) x 27 mm. Czerep szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
244	1787	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (50 x 37) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, grube, na żółtym tle brązowy ornament, przezroczyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







245	1793	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (40 x 34) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, ślady po formie, wygładzania strychulcem? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
246	1813	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, jeden z boków ścięty skośnie, drugi - prostopadłe. Wymiary: (95 x 84) x 29 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 461,2 KG/cm ²	
247	1814	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (49 x 41) x 27 mm. Czerep szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i przełamie, jasnobrązowe, grube, przejrzyste, nie starte. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
248	1873	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - pod kątem rozwartym. Wymiary: (100 x 75) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady odcinania spodu. Szkliwo także na boku, jasnobrązowe, grube, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 341,8 KG/cm ²	
249	1874	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (37 x 27) x 26 mm. Czerep szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
250	1939	Wykop XXVII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (58 x 39) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo jasny brąz, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
251	2225	Wykop XXVIII. Warstwa 3b1. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (43 x 40) x 28 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, kamieni i organiczna, ślady podsypki na spodzie i boku. Nie starta. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



252	2226	Wykop XXVIII. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Mocno zniszczona środkowa część płytki posadzkowej. Gлина brunatnoceglasta. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
253	2327	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, wymiary: (86 x 51) x 31 mm. Czerep szaro-ceglasty (4 warstwy), domieszka żwiru. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
254	2338	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadłe. Wymiary: (53 x 34 x 29) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru. Brak śladów używania. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
255	2344	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok zaokrąglony. Wymiary: (67 x 38) x 32 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, ślady wygładzania. Brak śladów używania. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
256	2353	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (89 x 67) x 34 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, Broda, wygładzanie, podsypka piasku. Brak śladów używania. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
257	2385	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (57 x 40) x 23 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po desce i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, przezroczyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






258	2444	Wykop XXXII. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, grubość 18 mm. Bez szkliwa - odpad/półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
259	2574	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (57 x 45) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
260	2607	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (31 x 30 x 19) mm. Słabo wypalona, glina jasnobrunatna, domieszka organiczna. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
261	2675	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (56 x 44 x 19 mm). Czerep szaro-ceglasty, domieszka piasku i kamieni. Szkliwo jasnozielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
262	2702	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (92 x 66) x 23 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru, kamieni i organiczna, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku, grube, na brunatno-żółtym tle ciemnobrązowy ornament, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
263	2755	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 28 x 11) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna. Powierzchnie pierwotne zniszczone. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	







264	2783	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne czworokąta z wyciętym łukowato jednym bokuem, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (50 x 46) x 30 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
265	2820	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (35 x 18) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
266	2829	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowana górna część, wygięta, bok skośnie ścięty. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
267	2864	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (49 x 37) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
268	2878	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie taśmy o dwóch bokach nierównoległych, biegnących po łuku. Wymiary: (70) x 100-105 x 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku, żółte, grube, skorodowane. Dalszy ciąg płytki - patrz nr inw. 3180. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
269	2897	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (35 x 15) x 27 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







270	2899	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (34 x 23 x 22) mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna?, ślady podsypki. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. The number '2899' is handwritten in black ink on its surface. A small black scale bar is visible at the bottom left.
271	2901	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 38 x 16) mm. Gлина ceglastrobrunatna, domieszka organiczna. Ślady ciemnoniebieskiego szkliwa na spodzie? i przełamie. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. The number '2901' is handwritten in black ink on its surface. A small black scale bar is visible at the bottom right.
272	2930	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (66 x 62) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, z pojedynczymi pęcherzami, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. A small black scale bar is visible at the top left.
273	2936	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, mały okruch. Gлина brunatnoceglasta, domieszka tłucznia? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
274	2942	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (45 x 28) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po wygładzaniu. Szkliwo także na boku, ciemnozielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 14/2017	 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. A small black scale bar is visible at the bottom right.
275	3023	Wykop XXXII. Warstwa 3e. 12 poziom osadniczy? 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (32 x 29 x 17) mm. Czerep ceglastrobrunatny, domieszka niewidoczna. Szkliwo grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. A small black scale bar is visible at the bottom right.
276	3039	Wykop XXXII. Warstwa 4a. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (42 x 39 x 20) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		 A reddish-brown ceramic fragment with a rough, irregular shape. A small black scale bar is visible at the bottom right.





277	3294	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (30 x 15 x 18) mm. Czerep ceglasto-szaro ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Ślady szkliwa nieokreślonej barwy na spodzie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
278	3316	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: 65 x 48 x 25) mm. Czerep brunatny, domieszka żwiru i tłucznia, ślady podsypki. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
279	3317	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej. Wymiary (88 x 63) x 25 mm. Czerep jasnobrunatny, domieszka żwiru i tłucznia, ślady podsypki. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
280	3332	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 37 x 20) mm. Czerep brunatny, domieszka tłucznia i kamieni. Szkliwo jasnożółte, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
281	3340	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (36 x 38) x 19. Gлина jasnoceglasta, domieszka organiczna. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
282	3341	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (32 x 21) x 19. Gлина jasnoceglasta, domieszka organiczna. Odpad/półfabrykat. Może cd. płytki 3340. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
283	3381	Wykop XXXII. Warstwa 4b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (60 x 50) x 29 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.	




			Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
284	3931a	wykop XXXV. Warstwa 6f. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (12 x 10 x 21) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo ciemnobrązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
285	3953	Wykop XXXV. Warstwa 6f2. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: grubość 27 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo także na boku, żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
286	3955	Wykop XXXV. Warstwa 6f2. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (72 x 45) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
287	3956	Wykop XXXV. Warstwa 6f2. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (56 x 41) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
288	3982	Wykop XXXV. Warstwa 6f3. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (87 x 36) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania, odciski palców. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
289	3996	Wykop XXXV. Warstwa 6f4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: grubość 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskiej grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
290	4035	Wykop XXXV. Warstwa 6f2. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (49 x 28) x 31 mm. Czerep szary, domieszka organiczna ślady po desce. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnozielone, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
291	4069	Wykop XXXV. Palenisko 2a. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego. Wymiary: 200 (135) x 145 (113) x 27 mm, h 104 mm. Czerep brunatny, domieszka piasku, jeden bok ścięty skośnie, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, pęcherze od nadpalenia. Na szkliwie przyklejona warstwa wapna i zwęglonego drewna? Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



292	4070	Wykop XXXV. Palenisko 2a. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (106 x 94) x 32 mm. Gлина brunatna, domieszka żwiru i kamieni, ślady wygładzania. Mocno zniszczona. Ślady żółtego szkliwa i zaprawy, może wtórnie użyta? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
293	4071	Wykop XXXV. Palenisko 2a. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego, jeden bok skośnie ścięty. Wymiary: 210 (104) x 150 (107) x 27 mm, h 115 mm. Czerep brunatny, domieszka tłucznia, ślady po formie, odcinaniu spodu i strychulcu. Szkliwo żółte?, nadpalone, liczne duże pęcherze. Na górze zaprawa z węglami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
294	4144	Wykop XXXV. Palenisko IIa. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (75 x 34) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Temperatura wypału ok. 850-860°C	
295	4594	Wykop XXXIII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (86 x 76) x 28 mm. Czerep szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo ciemnoniebieskie na przełomie. Odpad. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
296	4616	Wykop XXXIII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, boki ścięte pod kątem prostym i rozwartym. Wymiary: (85 x 75) x 25 mm. Czerep brunatny, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, spodzie, ciemnożółte, grube, z pęcherzami, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
297	4622	Wykop XXXIII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 45) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo ciemnożółte, grube, z pęcherzami, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
298	4708	Wykop XXXIV. Warstwa 3b. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki ścięte pod kątem ostrym i rozwartym. Wymiary: (51 x 32) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru, ślady po desce. Szkliwo także na boku, żółte, skorodowane. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





299	5321	Wykop XXXVII. Warstwa 4d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, bok skośnie ścięty. Wymiary: (33 x 33) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
300	5335	Wykop XXXVII. Warstwa 4d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (56 x 49) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
301	5336	Wykop XXXVII. Warstwa 4d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (57 x 40) x 25 mm. Czerep beunatnoszary, domieszka organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
302	5913	Wykop XXXVII, palenisko. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (92 x 74) x 28 mm. Czerep brunatno-szaro-brunatny, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
303	2584	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Niewypalony fragment płytki posadzkowej? Wymiary: (62 x 44 x 28) mm. Gлина jasnobrunatna, domieszka piasku, ślady wygładzania spodu. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
304	2589	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Niewypalony fragment płytki posadzkowej? Wymiary: (11 x 8 x 8) mm. Gлина jasnobrunatna, domieszka piasku, ślady podsypki. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	





305	2591	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Niewypalony fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 32 x 16) mm. Gлина jasnobrunatna, domieszka piasku, ślady wygładzania. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
306	bez nr 4	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej. Gлина jasnobrunatna, domieszka żwiru. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
307	bez nr 5	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej. Gлина jasnobrunatna, domieszka piasku. Odcisk palca? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
308	bez nr 7	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej. Gлина jasnobrunatna, domieszka żwiru. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
309	bez nr 8	Wykop XXXII. Warstwa 4. 12 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej. Gлина jasnobrunatna, domieszka piasku. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
310	bez nr 10	Wykop XXXIV. Warstwa 6c. 11 poziom osadniczy 2 poł. XII w.	Fragment niewypalanej płytki, cegły, albo polepy. Wymiary: (78 x 47 x 36) mm. Gлина szarobrunatna, domieszka piasku. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
311	1329	Wykop XXVI. Warstwa 4b. 13 poziom osadniczy. 1271 r.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (69 x 66) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzania. Szkliwo także na spodzie,		






			grube, żółte, przejrzyste, z pojedynczymi pęcherzami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
312	1330	Wykop XXVI. Warstwa 3. 13 poziom osadniczy. 1271 r.	Fragment płytki posadzkowej. Bok skośnie ścięty. Wymiary: (46 x 36 x 22) mm. Czerep szary, domieszka żwiru i tłucznia, ślady po formie. Szkliwo także na boku, grube, żółte, z licznymi pęcherzami, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
313	1339	Wykop XXVI. Warstwa 4b. 13 poziom osadniczy. 1271 r.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (30 x 23) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo grube, ciemnoniebieskie, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
314	1346	Wykop XXVI. Warstwa 4b. 13 poziom osadniczy. 1271 r.	Fragment płytki posadzkowej - segmentu plecionki, boki skośnie ścięte. Wymiary: (35 x 93 mm) x 53 x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, grube, brązowe, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
315	1347	Wykop XXVI. Warstwa 4b. 13 poziom osadniczy. 1271 r.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (53 x 31 x 26) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po desce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, z pęcherzami, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
316	169	Wykop XXII. Skupisko kamieni 3b1. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (56 x 32) x 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, żwiru i organiczna, podsypka. Szkliwo brązowe, z nielicznymi pęcherzami, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
317	170	Wykop XXII. Warstwa 3b2. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment okrągłej posadzkowej. Wymiary: (42 x 32) x 26 mm. Czerep brunatny, domieszka piasku. Szkliwo zielone także na boku, spodzie i przełomie, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
318	174	Wykop XXII. Pod I warstwą kamieni 3b1. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Ceramika budowlana: misa lub dachówka (gąsior) - fragment brzegu. Wymiary: (62 x 43) x 15-20 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka tłucznia. Szkliwo dwustronne, zielone, średniej grubości, przejrzyste, nie pokrywa części brzegu. To samo, co nr K2/750 i K4/1070. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr CL 346/20	



319	249	Wykop XXIII. Warstwa 3b. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, krawędź prostopadle ścięta. Wymiary: (68 x 70) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, żwiru, tłucznia i kamieni, zachowane ślady po formie i po desce. Szkliwo także na bokach, brązowe, grube, z drobnymi pęcherzami, skorodowane, starte. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 261 KG/cm ²	
320	263	Wykop XXIII, skupisko kamieni. Warstwa 3b. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (70 x 40) x 27 mm. Czerep brunatno-szaro-brunatne, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinania spodu. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
321	813	Wykop XXII. Warstwa 3b1. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (85 x 47) x 39 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, żwiru i organiczna, podsypka. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, z nielicznymi pęcherzami, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
322	1665	Wykop XXVI. Warstwa 3f, przy oberwaniu profilu. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki ścięte po łuku. Wymiary: (50 x 40) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, kamieni i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
323	1666	Wykop XXVI. Warstwa 3 (?). Przy oberwaniu profilu. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej z uszkodzonym narożnikiem, jeden z boków ścięty skośnie, dwa - prostopadle. Wymiary: (125 x 102) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, ślady po formie i wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, z nielicznymi pęcherzykami, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
324	1670	Wykop XXVI. Warstwa 3. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (57 x 44) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo jasnobrązowe, grube, z nielicznymi pęcherzykami, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
325	1729	Wykop XXVI. Warstwa 3. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej z uszkodzonym narożnikiem, boki prostopadle ścięte. Wymiary: 200 (145) x 150 x 23 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



326	1730	Wykop XXVI. Warstwa 4b. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (35 x 15) x 26 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka, piasku i organiczna, ślady odcinania spodu. Szkliwo także na spodzie, jasnożółte, przejrzyste, grube, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
327	3140	Wykop XXXV. Warstwa 2c. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (78 x 65) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, ślady po formie. Szkliwo ciemnożółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
328	3141	Wykop XXXV. Warstwa 2c. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (58 x 46) x 32 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady wygładzania. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
329	3179	Wykop XXXV. Warstwa 2c. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (77 x 50) x 22 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo ciemnozielone, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
330	3180	Wykop XXXV. Warstwa 2c. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie taśmy o dwóch bokach nierównoległych, biegnących po łuku. Wymiary: (68) x 90 - 100 x 24 mm. Czerep brunatno-szaro-brunatny, domieszka tłucznia i kamieni, zanieczyszczenia wapnem? i marglem, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnożółte, grube, skorodowane, starte. Ciąg dalszy płytki - nr inw. 2878. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
331	3829	Wykop XXXV. Warstwa 6c. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (69 x 29) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
332	5151	Wykop XXXV. Warstwa 6a. 13 poziom osadniczy. 2 poł. XIII w.	Niemal kompletna płytka posadzkowa w kształcie trójkąta równoramiennego. Wymiary: 215 x 155 x 26 mm, h 113 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady odcinania spodu i wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, z pęcherzami, przejrzyste. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
333	232	Wykop XXII. Warstwa 3b. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, jeden z boków ścięty skośnie, drugi - prostopadłe. Wymiary: (82 x 65) x 27. Czerep ceglasty, domieszka żwiru, kamieni i organiczna, ślady po formie i po desce. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, przejrzyste, z pęcherzami, starte. Ślady zaprawy. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 325 KG/cm ²	





334	234	Wykop XXII. Warstwa 3b. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej o jednym boku niemal prostym i drugim biegnącym po łuku. Zapewne część czworoboku z dwoma niemal prostymi bokami i dwoma wygiętymi. Wymiary: (80 x 70) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i kamieni, ślady formy i wygładzania. Szkliwo żółte, grube, przezroczyste, nie starte. Ślady zaprawy. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
335	328	Wykop XXII. Warstwa 3a. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (96 x 80) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, skorodowane, z pęcherzykami, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
336	560	Wykop XXIV. Warstwa 3b. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: 44 x 33) x 31 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
337	648	Wykop XXIV. Warstwa 3b. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: średnica 95, grubość 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
338	794	Wykop XXII. Warstwa 3b. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (22 x 18 x 16) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
339	2244	Wykop XXXII. Warstwa 3. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (52 x 28 x 26) mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, zanieczyszczenia marglem, ślady podsypki i wygładzania. Ślady ciemnożółtego szkliva na boku, skorodowanego. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
340	2501	Wykop XXXII. Warstwa 3c. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (28 x 24) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






341	2517	Wykop XXXII. Warstwa 3c. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", boki prostopadle ścięte. Wymiary: (58 x 55) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
342	2539	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (48 x 38) x 23 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie. brązowe, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
343	2620	Wykop XXXII. Warstwa 3d. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Mały fragment płytki posadzkowej, bez szkliwa. XII-XIII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
344	3219	Wykop XXXV Warstwa 2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej. Wymiary (98 x 94) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady po formie. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, przezryste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
345	3323	Wykop XXXV. Warstwa 2I. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki skośnie ścięte. Wymiary (82 x 65) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady podsypki. Szkliwo żółte, grube, przezroczyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
346	3325	Wykop XXXV. Warstwa 2I. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki skośnie ścięte. Wymiary (123 x 112) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, przezryste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
347	3329	Wykop XXXV. Warstwa 2I. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (42 x 24) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, przezryste, nie starte. Ślady opalenia. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







348	3331	Wykop XXXV. Warstwa 2l1. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąć prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (77 x 39) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
349	3360	Wykop XXXV. Warstwa 2l1. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (40 x 34) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po desce i podsypce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
350	3390	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: (121 x 91) x 23 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
351	3396	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (22 x 21) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka żwiru i tłucznia, ślady po formie. Szkliwo także na spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
352	3397	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (19 x 18) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka organiczna. Odpad/półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
353	3416	Wykop XXXIII. Warstwa 3a. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (49 x 44) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo także na spodzie i przełamie, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
354	3446	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (34 x 15 x 12) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo niebieskie, grube, z pęcherzami, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






355	3447	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki skośnie ścięte. Wymiary: (123 x 112) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni, ślady po formie. Szkliwo ciemnożółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
356	3450	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięte. Wymiary: (32 x 32) x 27 mm. Czerep brunatno-szaro-brunatny, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i podsypce. Szkliwo także na boku i przełamie, brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
357	3451	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, lekko uszkodzona, bok skośnie ścięty. Wymiary: średnica 97, grubość 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni i organiczna. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, wtórnie przepalone. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
358	3452	Wykop XXXV. Warstwa 2l2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięte. Wymiary: (35 x 25) x 26 mm. Czerep szary, domieszka kamieni. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
359	3639	Wykop XXXIII. Warstwa 3a. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąć prosty, boki prostokątne ścięte. Wymiary: (67 x 63) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłuczni i kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, skorodowane. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 231,6 KG/cm ²	
360	3684	Wykop XXXIII. Warstwa 3a. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (65 x 51) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo grube, na białoszarym tle ornament brązowy i ciemnoniebieski, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
361	3686	Wykop XXXIII. Warstwa 3a. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: grubość 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo żółtobrunatne, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
362	3765	Wykop XXXIII. Warstwa 3d2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięte. Wymiary: grubość 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		




363	3789	Wykop XXXIII. Warstwa 3f. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (79 x 68) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo grube, na ciemnoniebieskim tle ornament wątrobiastoczerwony, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
364	3793	Wykop XXXI. Warstwa 2m. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięty. Wymiary: (48 x 37) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo także na boku, żółte, grube, z pęcherzami, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
365	3811	Wykop XXXIII. Warstwa 3g. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 22 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
366	3850	Wykop XXXIII. Warstwa 3f. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Ceramika budowlana: misa lub dachówka (gąsior) - fragment. Wymiary: (28 x 23) x 15 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni. Szkliwo po obu stronach, zielone, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
367	3855	Wykop XXXIII. Warstwa 3f. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 25 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo żółte, grube. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
368	3857	Wykop XXXI. Warstwa 2m. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięty. Wymiary: (70 x 46) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo jasnozielone, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
369	3862	Wykop XXXI. Warstwa 2m. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 29 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
370	3887	Wykop XXXI. Warstwa 2m. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostokątne ścięty. Wymiary: (32 x 24 x 20) mm. Czerep ceglasty, domieszka tłuczni i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
371	5088	Wykop XXXV. Warstwa 2 ₁ . 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt 70°, boki skośnie ścięte. Wymiary: (44 x 23) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro- ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo zielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



372	5112	Wykop XXXV. Warstwa 2. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", zachowany kąt 52°, boki skośnie ścięte. Wymiary: (40 x 46) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnożółte, grube, przezryste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
373	5134	Wykop XXXV. Warstwa 3. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (70 x 62) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-brunatny, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie. Szkliwo grube, na ciemnożółtym tle ornament wątrobiastoczerwony, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
374	17H	Wykop XXII. Warstwa 4. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (46 x 39 x 18) mm. Głina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka organiczna. Szkliwo grube, na zielonym tle wątrobiastoczerwony ornament, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
375	21H	Wykop XXIII. Warstwa 4. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej (góry brak). Wymiary: (46 x 25 x 17) mm. Głina ceglasto-szara, domieszka żwiru i organiczna. ślady po desce. Krople zielonego szkliwa na spodzie, skorodowanego. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
376	bez nr 3	Wykop XXXII. Warstwa 3e. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej? Głina jasnobrunatna, domieszka żwiru. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
377	bez nr 6	Wykop XXXII. Warstwa 3e. 14/15 poziom osadniczy. Po poł. XIV w.	Słabo wypalony okruch płytki posadzkowej? Głina jasnobrunatna, domieszka piasku, odcisk deski? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
378	3190	Wykop XXXIII. Warstwa 2a. Poziom nowożytny.	Mały fragment spodu płytki posadzkowej. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
379	3191	Wykop XXXIII. Warstwa 2j. Poziom nowożytny.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej. Wymiary (35 x 79) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, przezryste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



380	3192	Wykop XXXIII. Warstwa 2j. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, może trójkątnej o kątach 45, 50 i 85 stopni, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (40 x 39) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, ciemnobrązowe, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
381	3236	Wykop XXXIII. Warstwa 2i. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (50 x 31) x 28 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka organiczna, ślady podsypki. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
382	3439	Wykop XXXIII. Warstwa 2i4. Poziom nowożytny.	Mały fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Gлина ceglasto-szaro-..., szkliwa brak. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
383	3455	Wykop XXXIII. Warstwa 2i4. Poziom nowożytny.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: grubość 27 mm. Czerep ceglasty. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube. Zaprawa. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
384	3662	Wykop XXXI. Wkop 1 i 2. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 190 (85) x 130 (69) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, grube, na ciemnoniebieskim tle białawy ornament, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
385	3739	Wykop XXV (stan. 4a). Warstwa 2n2. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 180 (106) x 130 (105) x 25 mm, h - 92 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
386	3894	Wykop XXXIII. Warstwa 2g. Poziom nowożytny.	Fragment czworobocznej płytki posadzkowej o nierównoległych bokach?, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (88 x 72) x 30 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Przypadkowe krople ciemnożółtego, przejrzystego szkliwa na spodzie. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		



387	3896	Wykop XXXIII. Warstwa 2g. Poziom nowożytny.	Płytki posadzkowa - 1 duży, 4 małe fragmenty, zachowany kąt ostry, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (88 x 55) x 31 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni i organiczna, ślady po formie. Szklivo także na boku, zielone, grube, przezryste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
388	skrz. 2996	Wykop XXXVII. Warstwa 3b, wkop przy profilu E. Poziom nowożytny.	Fragment dużej, kwadratowej? płytki posadzkowej. Wymiary: (158 x 150) z 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i tłucznia. Szklivo także na spodzie, ciemne (niebieskie/brąz). 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
389	3304	Wykop XXXIII. Warstwa 2i. Poziom nowożytny.	Bardzo mały fragment płytki posadzkowej. Głina ceglasta, domieszka organiczna, szkliva brak. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza botaniczna nr 19	
390	1742	Wykop XXVI. Warstwa 1 i 2. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (80x60) x. 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, organiczna?, ślady wygładzania. Ślady szkliva żółtego na boku. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
391	1751	Wykop XXVIII. Warstwa 2b. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Jeden z boków ścięty prostopadłe, drugi pod kątem rozwartym. . Wymiary: (105 x 117) x 28. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szklivo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, przezryste, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
392	1756	Wykop XXVIII. Warstwa 2b. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (57 x 41) x 25 mm. Czerep wiśniowoceglasto-szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady podsypki i odcinania spodu. Szklivo jasnożółte, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		







393	1768	Wykop XXVIII. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (56 x 40) x 23 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo niebieskie?, starte, okopcone. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
394	1934	Wykop XXIX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (132 x 125) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, zielone, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
395	2170	Wykop XXX. Warstwa 2. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (99 x 50) x 29 mm. Czerep ceglasty, lekko niedopalona, domieszka żwiru i tłucznia, broda, podsypka na spodzie i po bokach. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
396	2187	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (81 x 70) x 25 mm. Czerep brunatnoszary, domieszka piasku i kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
397	2203	Wykop XXX. Warstwa 2d. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (70 x 61) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo jasnobrązowe, grube, skorodowane, starte. Ślady spalenizny. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
398	2211	Wykop XXX. Warstwa 2d. Poziom współczesny.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (70 x 60) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	
399	2213	Wykop XXX. Warstwa 2d. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (56 x 55) x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i organiczna, ślady po formie. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	





400	2240	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Trójkątny fragment płytki posadzkowej, jeden bok prostopadle ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (104 x 94) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłuczni i kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, jasnobrązowe, grube, przejrzyste, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 598,6 KG/cm ²	
401	2245	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (63 x 34) x 31 mm. Czerep szaro-ciemnoszaro-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo jasnobrązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
402	2248	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (70 x 59) x 22 mm. Czerep szaro-ciemnoszaro-szary, domieszka kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, przezroczyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
403	2250	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (59 x 32) x 28 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po desce. Szkliwo jasnożółte, grube, skorodowane, wtórnie przepalone. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
404	2281	Wykop XXXIV. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Bardzo mały fragment płytki posadzkowej z zielonym, grubym szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
405	2334	Wykop XXX. Warstwa 2c. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany spód. Wymiary: (45 x 34 x 22) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, organiczna, wygładzanie spodu. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 417 KG/cm ²	
406	3043	Wykop XXXIII. Warstwa 1. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, jeden z boków prostopadle ścięty, drugi - pod kątem rozwartym. Wymiary: (69 x 62) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady po desce. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnobrązowe, grube, przejrzyste, nie starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
407	5143	Wykop XXXVII. Warstwa IIIb. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (152 x 106) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Półfabrykat? Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.	Wytrzymałość 744 KG/cm ²	





			Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
408	5674	Wykop XXXVII. Warstwa 1. Poziom współczesny.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej z półkolistym wycięciem w podstawie. Boki skośnie ścięte. Wymiary: (10) x 80 x 30 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka tłucznia i kamieni, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, jasnożółte, grube, przejrzyste, z pęcherzami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
409	43	Wykop I. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok ścięty pod kątem prostym. Wymiary: (72 x 49) x 25. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna. Ślady po formie i desce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, ściekające na bok, z drobnymi pęcherzykami, częściowo skorodowane, starte. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 210 KG/cm ²	
410	109	Wykop III. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (80 x 67) x 24 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna. Ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo żółte, grube, ściekające na boki i spód, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
411	110	Wykop III. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej (zachowany kąt prosty). Bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (67 x 35) x 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, ślady po desce. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, starte, pojedyncze pęcherze. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
412	115	Z nasypanej ziemi. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej. Jeden z boków ścięty skośnie, drugi - prostopadłe. Wymiary: (110 x 70) x 25. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo brązowe, grube, ściekające na boki i spód, przezroczyste, starte. Ślady zaprawy. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 271 KG/cm ²	
413	189	Z osypanej ziemi. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (47 x 45) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, kamieni i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo ciemnozielone także na boku i spodzie, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
414	226	Wykop XXII. Z gruzu. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (40 x 18) x 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinania spodu. Szkliwo żółte, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






415	274	Wykop XXII. Z gruzu. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (95 x 48) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, żółte, grube, przejrzyste, nie starte. Ślady zaprawy. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
416	276	Wykop XXII. Z gruzu. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowana górna część. Szkliwo niebieskie? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
417	1225	Wykop XXIV?. Luźno z ziemi.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, bok ścięty prostopadle. Wymiary: (62 x 58) x 26 mm. Czerep szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku, ciemny ciemnoniebieskie, grube, z dużymi pęcherzami, skorodowane, starte. Rozpadła się 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 522,8 KG/cm ²	
418	1668	Wykop XXVI. Luźna ziemia.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Wymiary: (75 x 55) x 36 mm. Czerep szary z plamami ceglastymi, domieszka piasku, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
419	1728	Wykop XXVI. Przy odsypywaniu ziemi. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta równoramiennego, z uszkodzonym narożnikiem, jeden z boków skośnie ścięty. Wymiary: 202 (145) x 145 x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
420	3015/62	Wykop XXXIV. Przy oberwaniu profilu. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (34 x 26) x 27 mm. Czerep ceglastoszary, domieszka organiczna, Szkliwo żółte, grube, nie starte, pomarszczone z pęcherzykami. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
421	3771	Luźno znalezione z hałdy.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (40 x 32) x 27 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, zielone, grube, skorodowane. Pozostałości zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





422	4081	Wykop XXXI. Czyszczenie profilu. Znalezisko luźne.	Fragment dużej, kwadratowej płytki posadzkowej, jeden bok skośnie ścięty. Wymiary: (116 x 110) x 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po desce. Szkliwo przezroczyste, jasnobrązowe (ob. skorodowane żółte), grube, z dużymi pęcherzami, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
423	4580	Wykop XXXVI. Przy kopaniu stopnia. Znalezisko luźne.	Fragment dużej, kwadratowej płytki posadzkowej, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (133 x 73) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna, ślady po desce. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
424	4581	Wykop XXXVI. Przy kopaniu stopnia. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (58 x 52) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
425	4582	Wykop XXXVI. Przy kopaniu stopnia. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (54 x 51) x 21 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, jasnożółte grube, przejrzyste, nie starte. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 127,8 KG/cm ²	
426	5093	Z luźnej ziemi	Niemal kompletna trójkątna płytka posadzkowa, boki ścięte prostopadle i skośnie. Wymiary: 185 (115) x 143 x 26 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste, starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
427	5127a	Wykop XXXVII. Gł. 400-471 cm, sonda przy profilu wsch. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (44 x 42) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
428	5127b	Wykop XXXVII. Gł. 400-471 cm, sonda przy profilu wsch. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (52 x 48) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






429	5646	Wykop nieokreślony, może XXXVII. Znaleźisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (92 x 59) x 26 mm. Czerep brunatny, domieszka organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szklivo także na boku, ciemnozielone, skorodowane, z pęcherzami, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
430	5871	Znaleźisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (28 x 13) x 32 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku, ślady podsypki i wygładzania. Ślady? złe zachowanego ornamentu plastycznego w szklwie. Szklivo żółte, przejrzyste, nie starte, powierzchni nierówna. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
431	5904	Wykop XXXVII, czyszczenie profilu. Znaleźisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (75 x 64 x 26) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna. Szklivo żółte, grube, z pęcherzami, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
432	6045	Wykop XXXVI. Luźno, zasypywanie wykopu.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", zachowany kąt 80°, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (73 x 66) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szklivo także na boku, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
433	6048	Wykop XXXVI. Luźno, zasypywanie wykopu.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt prosty. Grubość 30 mm. Nie szklwiona. XII-XIII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
434	6049	Wykop XXXVII. Luźno, zasypywanie wykopu.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (54 x 42) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, ślady po formie i wygładzaniu. Szklivo tak że na bokach, spodzie i przełomie, zielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
435	6050	Wykop XXXVI. Luźno, zasypywanie wykopu.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", zachowany kąt ostry, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (72 x 37) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady odcinania spodu. Szklivo także na boku i spodzie, brązowe, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





436	6385	Luźno z hałdy.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej o kątach 45, 50 i 85 stopni, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 175 (52) x 130 (73) x 22 mm, h. 95 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po formie, desce i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 16/2017	
437	6386	Luźno z hałdy.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (45 x 39) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo żółtozielone, grube, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
438	6397	Luźno z hałdy.	Trójkątny? fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 28 mm. Czerep ceglasty. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
439	6430	Wykop 53. Warstwa III. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: grubość 34 mm. Szkliwiona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
440	6461	Wykop 74. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (99 x 70) x 26 mm. Czerep szary, domieszka żwiru i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, żółte?, skorodowane, nie starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
441	I	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (16 x 9) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, tłucznia i organiczna. Szkliwo także na boku, jasnobrązowe, skorodowane, nie starte. Ornament plastyczny czerepu? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
442	III	Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 210 (55) x 150 (72) x 23 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i kamieni, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, żółte, grube, przejrzyste, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






443	IV (Jakimo- wicza)	1/25, gł. 60-90. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki ścięte pod kątem prostopadłym i skośnym. Wymiary: (82) x (72) x 26 mm. Czerep szary, domieszka kamieni, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku, żółte, grube, skorodowane, starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
444	V	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (62 x 49 x 17) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka tłucznia i organiczna. Szkliwo zielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
445	VI	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (39 x 15) x 27 mm. Czerep szary, domieszka tłucznia i organiczna, ślady podsypki. Szkliwo, grube, skorodowane, na zielone tło naklejony ornament z płytki ceramicznej, obwiedziony czarnym szkliwem. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
446	VII (Jakimo- wicza)	6?4, gł. 20-40. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (63 x 39) x 23 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna, ślady po desce?. Szkliwo, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
447	IX (Jakimo- wicza)	1/25, gł. 60-90. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt ostry, boki skośnie ścięte. Wymiary: (47 x 45) x 22 mm. Czerep szary, domieszka żwiru i tłucznia. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
448	bez nr 12 (dawny 4056)	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (31 x 37 x 34). Czerep ceglasty, domieszka tłucznia?, bok ścięty skośnie. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
449	bez nr 11 (d. 3139)	Znalezisko luźne.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (55 x 20) x 27 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i tłucznia. Szkliwo brązowe, średniej grubości, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		





450	bez nr 6 (Jakimowicza)	Gł. 80. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej, równoramiennej płytki posadzkowej. Wymiary: 205 (145) x 145-150 x 26, h 105 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
451	82 (Jakimowicza)	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej - segmentu plecionki, boki skośnie ścięte. Wymiary: (50 x 140) x 30, szerokość taśmy 87 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
452	83 (Jakimowicza)	15/4 (351-375), gł. 60-80. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta prostokątnego, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 206 x 149 x 25 mm, h 113 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru, tłucznia i organiczna, ślady po formie i desce. Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
453	84 (Jakimowicza)	No. 299, gł. 60. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej w kształcie trójkąta prostokątnego, jeden z boków skośnie ścięty. Wymiary: 205 x 150 x 25 mm, h 115 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku, tłucznia i organiczna. Ślady odcinania spodu i wygładzania. Szkliwo grube, ściekające na boki i spód, jasnozielone, skorodowane, liczne pęcherze. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
454	86 (Jakimowicza)	M. 412, gł. 86. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 123 x (90) x 26 mm, h ok. 220-225 mm. Czerep brunatny, domieszka żwiru i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnozielone, grube, skorodowane, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 7/2017	
455	87 (Jakimowicza)	Zapewne wykop II (m. 28, gł. 200-220). Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego tzw. "rybiego ogona", boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (122 x 100) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia i kamieni, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, grube, z pęcherzami, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		






456	92 (Jakimowicza)	Znalezisko luźne.	Trójkątna płytką posadzkowa, boki prostopadle ścięte. Wymiary: 210 x 150 x 26 mm, h 110 mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, ciemnobrązowe, grube, skorodowane, starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa nr 8/2017	
457	154 (Jakimowicza)	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (75 x 63) x 22 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady po odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku, ciemnobrązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
458	163 (Jakimowicza)	Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (34 x 18 x 11) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo zielone, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
459	bez nr 1 (Jakimowicza)	Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej, równoramiennej płytki posadzkowej. Wymiary: 210 (100) x 150 (100) x 23 mm, h. 110 mm. Czerep brunatny, domieszka tłucznia. Szkliwo żółtozielone, grube, nie starte, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
460	bez nr 2 (Jakimowicza)	1/25. Głębokość. 60-90. Zapewne wykop I. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej "jaskółczego ogona"? Wymiary: (47 x 31) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo zielone?, grube, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
461	2219	Wykop II. Warstwa 6e1. 12 poziom osadniczy. XII/XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (80 x 50) x 29 mm. Głina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka piasku i tłucznia, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie, ciemnoniebieskie?, grube, częściowo starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
462	2231	Wykop II. Warstwa 6e1. 12 poziom osadniczy. XII/XIII w.	Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: (27 x 39) x 26 mm. Głina brunatna, z domieszką tłucznia. Szkliwo także na spodzie, grube, na brązowym tle żółty ornament wszkliwny. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

463	493	Wykop I. Warstwa 7a. 10 poziom osadniczy. 1 poł. XIII w.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (42 x 22) x 27 mm. Czerep ceglasto-szary, z domieszką organiczną, ślady podsypki. Szkliwo brązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
464	2867	Wykop Ic. Warstwa 6p. 13 poziom osadniczy. Koniec XIII-poł. XIV w.	Ceramika budowlana: misa lub dachówka (gąsior) - fragment. Wymiary: (36 x 25) x 24 mm. Gлина brunatna, domieszka tłucznia, szkliwo zielone, średniej grubości, przejrzyste, po obu stronach przedmiotu, z jednej strony strefowe. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliva nr CL 3/1978	
465	5333	Wykop IVA Warstwa VII IX poziom osadniczy. 2 poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej - może tzw. „rybiego ognia”, zachowany kąt 85°, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (80 x 60) x 26 mm. Gлина ceglasto-szaro-ceglasta z domieszką organiczną, ślady po formie, na spodzie odcisk tkaniny? lub podsypki. Szkliwo jasnożółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
466	100	Wykop II Warstwa 4. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (38 x 47 x 36) mm. Czerep brunatno-szaro-...), domieszka tłucznia. Szkliwo grube, zielone, przejrzyste. Płytkę wygiętą pod wpływem temperatury, przyklejone fragmenty innej. Odpad. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
467	120	Wykop II. Warstwa 4. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (70 x 61) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, brązowe, grube, skorodowane, nie starte. Ślady zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 210 KG/cm ²	
468	176	Wykop II. Warstwa 3. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (116 x 61) x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Ślady żółtego szkliva na boku i spodzie. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

469	749	Wykop II. Warstwa 3. Poziom nowożytny.	Ceramika budowlana: fragment misy? Grubość 13-18 mm. Gлина brunatna, niewielka domieszka tłuczni. Szkliwiona z obu stron zielonym szkliwem o małej przejrzystości, średniej grubości. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
470	750	Wykop II. Warstwa 3. Poziom nowożytny.	Ceramika budowlana: fragment misy? Wymiary: (54 x 60) x 16-22 mm. Czerep szaro-ceglasty, domieszka tłuczni, powierzchnia chropowata. Szkliwo po obu stronach, zielone, średniej grubości, przejrzyste. Na fotografii – z prawej strony. Część dalsza przedmiotu - patrz stan. 4, nr inw. 1070. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
471	775/60	Wykop II. Warstwa 3b. Poziom nowożytny.	Ceramika budowlana: fragment misy? Wymiary: (48 x 27) x 12-13 mm. Gлина szara, niewielka domieszka gruboziarnista, powierzchnia wewnętrzna nierówna. Szkliwiona z obu stron zielonym szkliwem o małej przejrzystości, średniej grubości. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
472	1123	Wykop III Warstwa III ₁ , poza murem obronnym. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (35 x 51) x 24 mm. Czerep ceglasty, domieszka organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku i spodzie żółtozielone, grube, nie starte. Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
473	2740	Wykop Ia Warstwa 3. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (23 x 34 x 23) mm. Czerep ceglasty, domieszka tłuczni. Szkliwo zielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
474	2813	Wykop Ia Warstwa 3. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego „rybiego ogona”, zachowany kąt 85°, jeden bok prostopadle ścięty, drugi - pod kątem ostrym. Wymiary: (61 x 45) x 27 mm. Gлина szara z domieszką tłuczni, ślady po formie, podsypce i wygładzaniu. Krople brunatnego szkliwa po bokach. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
475	2843	Wykop Ia Warstwa 5 XV poziom osadniczy. 2 poł. XIV w.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne krępego "rybiego ogona", zachowany kąt 75-85°, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (87 x 56) x 26 mm. Czerep szary z domieszką piasku i organiczną, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, zielone, grube, przejrzyste, z pęcherzami. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

476	5308	Wykop VI Warstwa Ic2. Poziom nowożytny.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej, boki skośnie ścięte. Wymiary: (96 x 100) x 23-26 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku i tłucznia, ślady po formie i odcinaniu spodu. Szkliwo także na boku i spodzie, zielonożółte, grube, z pęcherzami, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Analiza szkliwa 2/2017	
477	5310	Wykop VI Warstwa Ic1. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: (32 x 23 x 15) mm. Gлина ceglata, domieszka tłucznia. Szkliwo także na boku, żółte, grube, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
478	5319	Wykop VI Warstwa Ic. Poziom nowożytny.	Ceramika budowlana: misa lub dachówka (gąsior) - fragment. Wymiary: (70 x 50) x 13-18 mm. Gлина ceglato-szara, domieszka tłucznia. Szkliwo dwustronne, brązowe, przejrzyste, średniej grubości. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
479	5552	Wykop Xa Poziom nowożytny.	Fragment trójkątnej? płytki posadzkowej z łukowato wygiętą podstawą, bok prostopadłe ścięty. Wymiary: 125 (117) x (94 x 35) mm. Czerep ceglato-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo cytrynowożółte, grube, przejrzyste, z pęcherzami, częściowo nie wyklarowane. Odpad? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
480	bez nr 17 (d. 2131)	Wykop III Warstwa II2. Poziom nowożytny.	Fragment płytki posadzkowej - segmentu plecionki, jeden bok prostopadłe ścięty, drugi - skośnie. Wymiary: (60 x 117) x 39 mm, szerokość taśmy 81 mm. Gлина ceglata, domieszka tłucznia, ślady podsypki. Szkliwo żółte, grube, przejrzyste, nie starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
481	151	Wykop II Warstwa Ib. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (110 x 56) x 26 mm. Czerep ceglato-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna, ślady po desce. Szkliwo ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. Ślady zaprawy wapiennej. Ob. przepalona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Temperatura wypału ok. 850-860°C	

482	5282	Wykop IVA Warstwa 0-2. Poziom współczesny.	Fragment płytki posadzkowej, zapewne tzw. "rybiego ogona", zachowany kąt 85-90°, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: (96 x 100) x 23-26 mm. Gлина szara z domieszką organiczną, ślady wygładzania spodu, docinania boku, odcisk linii papilarnych. Półfabrykat. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
483	ze skrz. 458	Wykop Ib Warstwa 1. Poziom współczesny.	Ceramika budowlana: fragment brzegu misy? Grubość 17 mm. Gлина szara, domieszka tłuczni, Zielone? szkliwo po obu stronach, średniej grubości. Przepalona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
484	6148	Znaleziska luźne	Ceramika budowlana: fragment brzegu misy? Wymiary: (65 x 48) x 10-15 mm. Czerep szary, z domieszką tłuczni, brzeg lekko profilowany. Szkliwo po obu stronach przedmiotu, zielone, przejrzyste, średniej grubości, nie całkowicie pokryte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. ? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
485	2	Wykop I, warstwa 2. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (34 x 22) x 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i organiczna. Szkliwo jasnobrązowe z zielonymi plamami. grube, skorodowane. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 353,7 KG/cm ²	
486	13	Wykop I, warstwa 2. Znalezisko luźne.	Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, boki prostopadłe ścięte. Wymiary: 200 (68) x 150 (66) x 25 mm, h 110 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku, spodzie i przełomie, zielone, grube, skorodowane. Ob. przepalona. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Temperatura wypału ok. 850-860°C	
487	14	Wykop I. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (65 x 60) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo żółtozielone, grube, skorodowane, na boku ślady szkliwa brązowego. Odpad. Rozpadła się. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.	Wytrzymałość 150,5 KG/cm ² odpad	
488	24	Wykop I. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (19 x 12 x 12) mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka piasku i organiczna. Szkliwo Ciemnozielone, grube, przejrzyste. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
489	I	Wykop II. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, bok prostopadłe ścięte. Wymiary: (52 x 49) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku i organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane.		

			Ślady zaprawy wapiennej. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
490	II	Wykop III. Znalezisko luźne.	Fragment okrągłej płytki posadzkowej, bok skośnie ścięty. Wymiary: grubość 29 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni. Szkliwo także na boku, zielone, grube, skorodowane. XII-XIII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
491	bez nr 1, ze skrz. G	Wykop III, część brunatna z gruzem ceglany. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąt 48°, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (85 x 82) x 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka kamieni i organiczna, ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo także na boku i spodzie, zielone, grube, skorodowane. 4 ćw. XI - pocz. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
492	bez nr 2	Wykop I, warstwa IV. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (40 x 38) x 31 mm. Głina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka piasku. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
493	bez nr 4	Wykop III, nad wałem, gł. 272-332 cm. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (38 x 35 x 19) mm. Głina ceglasto-szaro..., domieszka piasku. Szkliwo żółte, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
494	bez nr 5	Wykop III, gł. 550-580 cm. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (43 x 29) x 28 mm. Głina kremowoceglasta, domieszka kamieni i organiczna. Półfabrykat? 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
495	bez nr 8	Wykop II, z hałdy. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: (72 x 64) x 30 mm. Głina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka organiczna. Szkliwo jasnobrązowe, grube?, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		

496	bez nr 9	Wykop III. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, zachowany kąć ostry, bok prostopadle ścięty. Wymiary: (58 x 48) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka kamieni i organiczna. Szkliwo także na boku i spodzie, brązowe, grube, skorodowane. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		
497	bez nr 10	Wykop III. Znalezisko luźne.	Fragment płytki posadzkowej, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (57 x 54) x 26 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka tłucznia, kamieni i organiczna, ślady po formie. Szkliwo także na boku, ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, starte. 4 . ćw. XI-1 poł. XII w.? Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.		